

Płyty BACKSPLASH

Płyty BACKSPLASH

1. Opis produktu

Płyta BACKSPLASH SWISS KRONO - czyli panel wewnętrzny – to produkt wykonany na bazie płyty wiórowej o gr. 10 mm, obustronnie pokrytej laminatem HPL (w dwóch różnych dekorach). Kolorystyka jest zgodna z dekorami blatów kuchennych. BACKSPLASH charakteryzuje się doskonałą jakością, odpornością na wiele czynników oraz prostym montażem i łatwością konserwacji. Płyty BACKSPLASH stosowane są jako elementy ściennie w kuchniach, najczęściej jako alternatywa dla płytek, szkła lub kamienia, na ścianę między blatem kuchennym a szafkami górnymi.

Sposób wykończenia płyt BACKSPLASH:

- materiał bazowy – płyta wiórowa gr. 10 mm,
- obie powierzchnie pokryte są laminatem HPL (w różnych dekorach),



Rodzaje struktur powierzchni płyt BACKSPLASH:

BS – biurowa
BT – beton
IS – italian stone
KM – kamienna
LP – łupek
MX – matrix
NA – natural wood
OW – ONE wood
OV – ONE vision
PE – perlista (skórka pomarańczy)
SK – skalna
SM – gładka
TO – touch ONE
VL – matowa

2. Zastosowanie

Płyty BACKSPLASH są stosowane głównie do zabezpieczania i dekorowania ścian w przestrzeniach roboczych, głównie w kuchni pomiędzy blatem a górnymi szafkami. Chronią one pionowe powierzchnie przed zabrudzeniami, wodą oraz wysoką temperaturą. Są alternatywą dla płytek ceramicznych, paneli szklanych lub kamienia. Można je stosować w pomieszczeniach suchych.

3. Dane techniczne (EN ISO 13894)

	Wymiary (mm)	Tolerancje wymiarów
Grubość:	10	+/- 0,5 mm
Długość:	4100	+/- 5,0 mm
Szerokość:	640	+/- 1,0 mm

Dzięki zastosowaniu laminatów HPL płyty BACKSPLASH mają doskonałe właściwości:

- odporność na podwyższoną temperaturę,
- odporność na ścieranie,
- odporność na zarysowanie,
- odporność na działanie światła,
- odporność na uderzenia,
- odporność na zaplamienie,
- powierzchnia ma właściwości antybakteryjne,
- łatwe w utrzymaniu w czystości.

Wybrane właściwości płyt BACKSPLASH:

Właściwość	J.m.	Wymaganie wg EN 438-3	Metoda badania
Odporność na zarysowanie	N	≥ 3	EN 438-2
Odporność na ścieranie	obroty	Klasa 3A (IP ≥ 150 , IP+FP/2 ≥ 350)	EN 438-2
Odporność na uderzenie	N	≥ 20	EN 438-2
Odporność na zaplamienie	Stopień (min.)	grupa 1 i 2: 5 grupa 3: 4	EN 438-2
Klasa Ogniowa	Klasa	D-s1,d0	EN 13501
Emisja formaldehydu		E1/REACH compliant for formaldehyde (Regulation EU 2023/1464)	EN 717-1

Zgodność koloru i struktury powierzchni

Ze względu na dopuszczalne tolerancje stosowanych materiałów oraz naturalny rozrzut procesów produkcyjnych, w obrębie jednego produktu mogą występować niewielkie różnice w kolorze oraz strukturze powierzchni. Z tego powodu zaleca się każdorazowo sprawdzić czy elementy montowane obok siebie są spójne pod względem koloru i struktury. Zgodnie z normami EN 14322 (płyty laminowane) oraz EN 438 (HPL), dopuszczalne są odchylenia kolorystyczne i strukturalne między próbką wzorcową a wyrobami pochodzącymi z różnych partii produkcyjnych. Należy również pamiętać, że różnice w odcieniu i strukturze mogą występować pomiędzy produktami o tym samym dekorze (np. płyty laminowane, blaty, HPL, płyty BACKSPLASH), co wynika z odmiennych procesów technologicznych stosowanych przy ich produkcji.

4. Świadectwa i certyfikaty

- Świadectwo Higieniczne
- Świadectwo Jakości Zdrowotnej
- Klasyfikacja Ogniowa - Klasa D-s1,d0
- Certyfikat potwierdzający właściwości antybakteryjne

5. Pakowanie, przechowywanie i transport

Materiały opakowaniowe:

- przekładki dolne: wys. $\geq$ 72 mm, dł. $\geq$ 640 mm
- płyta osłonowa górna $\geq$ 4110 x 650 mm
- płyta osłonowa dolna $\geq$ 4110 x 650 mm
- karton osłonowy
- przekładka górna: wys. $\geq$ 7 mm
- taśma poliestrowa (bandówka)
- etykieta informacyjna.

UWAGA:

Płyty BACKSPLASH należy przechowywać i transportować w pozycji poziomej, w warunkach suchych, na suchym i równym podłożu, w taki sposób aby nie uległy zawilgoceniu, wypaczeniu lub mechanicznemu uszkodzeniu.

Format	Ilość płyt w paletce	Wysokość pakietu	Waga brutto palety	Ilość palet na samochodzie
mm	szt.	mm	kg	szt.
4100 x 640 x 10	10	250	260	92

* - tolerancja wagi +/- 5%

6. Zasady montażu i konserwacji

Zasady montażu płyt BACKSPLASH SWISS KRONO opisane są w „Instrukcji montażu i użytkowania BACKSPLASH” (na www.swisskrono.com/pl).

Do konserwacji płyt BACKSPLASH zaleca się stosowanie miękkiej, suchej lub wilgotnej, ściereczki. Większe zabrudzenia można usunąć łagodnym roztworem płynu do mycia naczyń. Następnie przetrzeć powierzchnię wilgotną ściereczką i dokładnie osuszyć. Nie należy stosować agresywnych środków czyszczących (np. rozpuszczalników) ani preparatów nabłyszczających. Więcej informacji w „Instrukcji montażu i użytkowania BACKSPLASH” (na www.swisskrono.com/pl).