
KLASYFIKACJA W ZAKRESIE REAKCJI NA OGIEŃ wg PN-EN 13501-1:2019-02

1. Wprowadzenie

Niniejszy raport klasyfikacyjny określa klasyfikację SWISS KRONO Płyta BACKSPLASH zgodnie z procedurami podanymi w PN-EN 13501-1:2019-02.

Zlecniodawca: SWISS KRONO sp. z o.o.
Serbska 56
68-200 Żary

Przygotowany przez: SYCHTA LABORATORIUM Sp. J.
Laboratorium Badań Palności Materiałów
ul. Ofiar Stutthofu 90
72-010 Police

Jednostka Notyfikowana nr: 3039

Nazwa wyrobu: SWISS KRONO Płyta BACKSPLASH

Raport klasyfikacyjny nr: SL/Z-912/EN13501/1213/2026

Data wydania: 25.08.2026 r.

Niniejszy raport klasyfikacyjny ma cztery strony i może być stosowany lub powielany tylko w całości.

2. Szczegółowe informacje o klasyfikowanym wyrobie

2.1. Postanowienia ogólne

Wyrób, SWISS KRONO Płyta BACKSPLASH

2.2. Opis wyrobu

Wyrób, SWISS KRONO Płyta BACKSPLASH, jest opisany poniżej lub opisany jest w raportach przywołanych do klasyfikacji wyszczególnionych w pkt. 3.1

Płyta wiórowa obustronnie pokryta laminatem HPL, z jednej strony powłoka w kolorze białym z delikatnymi szarymi akcentami, z drugiej strony powłoka we wzorze i kolorze drewna o grubości 10,5-10,7 mm i masie odniesionej do jednostki powierzchni 8,1-8,3 kg/m².

Płyta wiórowa obustronnie pokryta laminatem HPL, z jednej strony powłoka w kolorze czarnym z delikatnymi szarymi akcentami, z drugiej strony powłoka we wzorze i kolorze drewna o grubości 10,5-10,7 mm i masie odniesionej do jednostki powierzchni 8,1-8,3 kg/m².

3. Raporty i wyniki stanowiące podstawę klasyfikacji

3.1. Warunki szczegółowe

-

3.2. Raporty

Nazwa laboratorium	Nazwa zleceniodawcy	Raport nr	Metoda i data badania Reguły i data określenia zakresu zastosowania
Sychta Laboratorium Sp. J. Laboratorium Badań Palności Materiałów	SWISS KRONO sp. z o.o.	SL/Z-912/PN13823/1212/2026	PN-EN ISO 13823 PN-EN ISO 11925-2 07.08 i 24.08.2026

3.3. Wyniki badań

Metoda badania	Parametr	Liczba badań ^a	Wyniki	
			Parametr ciągli-wartość średnia (m)	Zgodność z parametrem
PN-EN 13823	FIGRA _{0,2} , W·s ⁻¹	3	282	(-)
	FIGRA _{0,4} , W·s ⁻¹		282	
	THR _{600s} , MJ		21,0	(-)
	LFS < krawędzi		(-)	
	SMOGR _A , m ² ·s ⁻²		0	(-)
	TSP _{600s} , m ²		1	
	Płonące krople/cząstki; czas palenia, s		(-)	zgodny
PN-EN ISO 11925-2 Ekspozycja 30 s	F _s ≤ 150 mm w czasie 60 s, mm	12	(-)	zgodny
	Zapalenie papieru		(-)	zgodny

^a nie dotyczy zastosowania rozszerzonego, (-): nie dotyczy

4. Klasyfikacja i jej zakres zastosowania

4.1. Powołanie klasyfikacji

Klasyfikacja została określona zgodnie z PN-EN 13501-1:2019-02.

4.2. Klasyfikacja

Wyrób SWISS KRONO Płyta BACKSPLASH w zakresie reakcji na ogień, uzyskała klasyfikację:

D

Ze względu na wydzielanie dymu, wyrób uzyskał dodatkową klasyfikację:

s1

Ze względu na występowanie płonących kropli/cząstek, wyrób uzyskał dodatkową klasyfikację:

d0

Format klasyfikacji w zakresie reakcji na ogień dla wyrobów budowlanych, z wyjątkiem posadzek i wyrobów liniowych do termicznej izolacji przewodów, jest następujący:

Właściwości ogniowe		Wydzielanie dymu			Płonące krople	
D	-	s	1	,	d	0

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień: D-s1,d0

Niniejsza klasyfikacja obowiązuje dla zastosowań końcowych zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Materiał trudno zapalny - spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. z późn. zm.).

4.3. Zakres stosowania

Niniejsza klasyfikacja jest ważna dla następujących parametrów określających wyrób:

SWISS KRONO Płyta BACKSPLASH

- Płyta wiórowa obustronnie pokryta laminatem HPL
- Grubość: 10 mm
- Gęstość: 700 kg/m³

Niniejsza klasyfikacja obowiązuje dla następujących zastosowań końcowych:

Materiał mechanicznie mocowany z pionowymi i poziomymi połączeniami do niepalnych podłoży mineralnych klasy A1 lub A2-s1,d0.


5. Ograniczenia

Niniejszy dokument klasyfikacyjny nie jest aprobatą techniczną ani certyfikatem wyrobu.

Nadana klasyfikacja pozostaje ważna dopóki:

- nie zostaną zmienione metody badań,
- nie zostanie zmieniona norma wyrobu,
- nie ulegnie zmianie skład ani technologia wytwarzania materiału (wyrobu).

Raport opracował:


dr inż. Krzysztof Sychta

SYCHTA LABORATORIUM Sp. J.
72-010 Police, ul. Ofiar Stutthofu 90
tel./fax +48 91 4210 214, tel. 502078855
e-mail: biuro@sychta.eu www:sychta.eu
KRS 0000387681 REGON 321023120
NIP 8513152392

Autoryzował:


KIEROWNIK LABORATORIUM
dr hab. inż. Zygmunt Sychta